ADMİRAL PR10M

Опис продукту

Поліуретанова матова фінішна фарба

Додаткові переваги

- Приховує дефекти поверхні за допомогою матової поверхні
- Висока покривна здатність
- Чудові адгезивні властивості (Див. додаткову інформацію в розділі тестування продукції)
- Усі кольори по RAL каталогу та спеціальні кольори по запиту замовника
- Може бути нанесена на двокомпонентні ґрунти

(В разі нанесення на однокомпонентні ґрунти додатково потрібно проводити тести на сумісність)

Технічні властивості

Питома вага (може змінюватися в залежності від кольору):	1.43±0.15 г/см^3 (суміші)
Сухий залишок (може змінюватися в залежності від кольору):	% 40±4
Товщина шару: ***Не рекомендується нанесення більше 100 мкр в одному шарі**	50-60 мікрон DFT*
Теоретична витрата:	50 micron DFT = 4,76 м^2/кг 60 micron DFT = 3,57 м^2/кг
Стійкість до температури * (Max): *Може з'являтися знебарвлення при температурі 65 °C.	Постійна: 93 °C ; Переривчаста: 121 °C;
Колір:	Різноманітні
Блиск 60° (може змінюватися в залежності від кольору):	20±5 GU
ЛОС (EPA Метод 24) **(може змінюватися в залежності від кольору):**	443 ±3 г/l (В білому кольорі)
Життєдіяльність суміші:	6 годин (23°C)

Підготовка поверхні

Для високої адгезії цієї фарби до основних покриттів, ґрунтовані поверхні слід очищати відповідно до стандарту SSPC SP-1, щоб видалити всі жири, пил, бруд та інші хімічні забруднення.

Металеві поверхні: Рекомендується застосовувати ґрунти серії Admiral EP і Acrylic.

Дерев'яні поверхні: Рекомендується наносити на поліуретанові лаки або ґрунти.

*При використанні інших ґрунтів зверніться за додатковою інформацію до офіційного представника «ASPECT SOLUTION UKRAINE».

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси.

ДЕТАЛІ ПРИ НАНЕСЕННІ

Коефіцієнт змішування: 4/1 (По вазі)

Розпилювач: Може наноситься повітряним розпилювачем із соплом 1,3 – 1,5.

Примітка: Не рекомендується застосовувати валик, пензлик або безповітряне розпилення.

Розчинник: після ретельного змішування компонентів, можливо додавання розчинників Bronze Cell або Acryllic . Для повітряного розпилення в разі необхідності додається 15-20% розчинника перед нанесенням продукту.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

	Навколишнє середовище	Матеріал	Поверхня	Відносна вологість
Мінімум	2°C	5°C	5°C	%0
Максимум	35°C	35°C	35°C	%80

ЧАС ВИСИХАННЯ

	23°C
На прилипання пилу	40-50 хвилин
На дотик	1-2 години
Тверда поверхня	1 день
Перефарбування	1 місяць

Час висихання базується на рекомендованих товщинах сухих плівок. Більш висока товщина плівки, недостатня вентиляція, висока вологість або більш холодні температури потребують більшого часу витримування. Перед нанесенням покриття плівка повинна виглядати сухою. Висока вологість, висока товщина плівки, недостатня вентиляція або більш низька температура збільшує час висихання на дотик і до твердої поверхі .

ТЕСТУВАННЯ ПРОДУКТУ

Тест	Тип поверхні	
Шліфовка	Гріндометер	< 10 мікрон
Адгезія (ASTM D4624)	DEFELSKO Позитест Тестер прилипання Sa 2½ і 40-75 мкм профіль поверхні 6мм холоднокатаної сталевої панелі	14,29 MPa 106 мікрон KFK
Глосс (ISO 2813 - 60°)	Мікро-TRI-блиск BYK GARDNER	20±5 GU (Одиниць відблиску)

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

Вага тари: 18,75 КГ комплект (15 КГ Комп. A + 3,75 КГ Комп. B)

Умови зберігання: 4°-43°C температура в приміщенні та відносна вологість повітря 0-95%, без попадання прямих сонячних променів.

Термін придатності: 12 місяців 24°C

Травень 2016 р.
Згідно досліджень, технічні дані, що містяться в цьому документі, є достовірними і точними на дату публікації і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Користувачі повинні зв'язатися з офіційними представниками компанії «Akiş Boya» на території України – «Aspect-Solution Ukraine», щоб перевірити правильність та достовірність вказаної інформації. Ми гарантуємо нашим продуктам відповідність контролю якості Akiş Boya Admiral® є зареєстрованою торговою маркою Akiş Boya