ADMİRAL PR30

Опис продукту

Модифікована алкідно-уретанова фарба

Додаткові переваги

- Висока покривна здатність
- Високий глянець
- Чудові адгезивні властивості (Див. додаткову інформацію в розділі тестування продукції)
- Повний ассортимент RAL кольорів та спеціальних кольорів
- Може бути нанесена на металеві та дерев'яні поверхні
- Швидке висихання та затвердіння

Технічні властивості

Питома вага (може змінюватися в залежності від кольору):	1.14±0.15 г/см^3 (суміші)
Сухий залишок (може змінюватися в залежності від кольору):	37±4%
Товщина шару: ***Рекомендована товщина одного шару**	30-50 мікрон DFT*
Теоретична витрата:	30 micron DFT = 10,82 м^2/кг 50 micron DFT = 6,49 м^2/кг
Стійкість до температури * (Max): ***Може з'являтися знебарвлення при температурі 65 °C**	Постійна: 93 °C ; Переривчаста: 121 °C;
Колір:	Різноманітні
Блиск 60° (може змінюватися в залежності від кольору):	97±3 GU
ЛОС (EPA Метод 24) **(може змінюватися в залежності від кольору):**	452 ±3 г/l (В білому кольорі)
Життєдіяльність суміші:	4,5 годин (23°C)

Підготовка поверхні

Для високої адгезії цієї фарби до основних покриттів, ґрунтовані поверхні слід очищати відповідно до стандарту SSPC SP-1, щоб видалити всі жири, пил, бруд та інші хімічні забруднення. При необхідності поверхня може бути знову шліфована вручну або механічним інструментом.

Металеві поверхні: Рекомендується застосовувати ґрунти серії «Admiral»: RA, EP, SA і Акриловий ґрунт 4+1.

Дерев'яні поверхні: Рекомендується наносити на поліуретанові лаки або ґрунти.

*При використанні інших ґрунтів зверніться за додатковою інформацію до офіційного представника «ASPECT SOLUTION UKRAINE».

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° С вище точки роси.

ДЕТАЛІ ПРИ НАНЕСЕННІ

Коефіцієнт змішування: 2/1 (По вазі)

Розпилювач: Може наноситься повітряним розпилювачем із соплом 1,3 – 1,5.

Примітка: Не рекомендується застосовувати валик, пензлик або безповітряне розпилення.

Розчинник: Після ретельного змішування компонентів, можливо додавання розчинників Bronze Cell або Acryllic . Для повітряного розпилення в разі необхідності додається 15-20% розчинника перед нанесенням продукту.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

	Навколишнє середовище	Матеріал	Поверхня	Відносна вологість
Мінімум	2°C	5°C	5°C	%0
Максимум	35°C	35°C	35°C	%80

ЧАС ВИСИХАННЯ

	23°C
На прилипання пилу	40-50 хвилин
На дотик	1-2 години
Тверда поверхня	1 день

*Тверда поверхня утворюється при запіканні в 60°C через 30 хвили, при 80°C за 20 хвилин.
Перед запіканням рекомендується почекати 15 хвилин після нанесення матеріалу на поверхню.

ТЕСТУВАННЯ ПРОДУКТУ

Тест	Тип поверхні	
Шліфовка	Гріндометер	< 10 мікрон
Адгезія (ASTM D4624)	DEFELSKO Позитест Тестер прилипання Sa 2½ і 40-75 мкм профіль поверхні 6мм холоднокатаної сталевої панелі	10,58 MPa 75 мікрон KFK
Глосс (ISO 2813 - 60°)	Мікро-TRI-блиск BYK GARDNER	95±3 GU (Одиниць відблиску)

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

Вага тари: 22,5 КГ комплект (15 КГ Комп. A + 7,5 КГ Комп. B)

Умови зберігання: 4°-43°C температура в приміщенні та відносна вологість повітря 0-95%, без попадання прямих сонячних променів.

Термін придатності: 12 місяців 24°C

Січень 2016 р.
Згідно досліджень, технічні дані, що містяться в цьому документі, є достовірними і точними на дату публікації і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Користувачі повинні зв'язатися з офіційними представниками компанії «Akiş Boya» на території України – «Aspect-Solution Ukraine», щоб перевірити правильність та достовірність вказаної інформації. Ми гарантуємо нашим продуктам відповідність контролю якості Akiş Boya Admiral® є зареєстрованою торговою маркою Akiş Boya