AKIS BOYA Admiral

ASPECT

ADMİRAL YC50

Опис продукту

Акрилова фарба на основі розчинників для дорожньої розмітки

Додаткові переваги

- Матова
- Не змінює кольору при нанесенні на асфальт
- Можливе нанесення при низьких температурах

Технічні властивості

Питома вага (може змінюватися в залежності від кольору):	1.62±0.15 г/см^3 (суміші)
Сухий залишок (може змінюватися в залежності від кольору):	64±4%
Товщина шару: ***DFT** = товщина сухої плівки	50-80 мікрон DFT*
Теоретична витрата:	50 micron DFT = 7,90 м^2/кг 80 micron DFT = 4,94 м^2/кг
Стійкість до температури * (Max): *Може з'являтися знебарвлення при температурі 65 °C.	Постійна: 90 °C ; Переривчаста: 120 °C;
Колір:	Жовтий/Білий
Блиск 60° (може змінюватися в залежності від кольору): *Може змінюватись в залежності від кольору	15±5 GU
ЛОС (EPA Метод 24) **(може змінюватися в залежності від кольору):**	336 ±3 г/l (В білому кольорі)

Підготовка поверхні

Фарба YC50 наноситься на бетонні поверхні та асфальт, які не стають м'якими в спекотну погоду. Після видалення всіх масел, пилу, фарби та інших забруднень можливо приступати до нанесення YC50.
Для отримання додаткової інформації звертайтесь до офіційних представників «ASPECT SOLUTION UKRAINE»

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси!

ДЕТАЛІ ПРИ НАНЕСЕННІ

Нанесення: Фарба заповнюється в контейнер спеціалізованих транспортних засобів для нанесення і розбавляється «ADMIRAL» YC50 або Bronze Cell розчинник від 5 до 10%. , а потім розпилюються на наступні поверхні: дороги, поверхи будівель і т.д. Скляні бульбашки можуть поширюватися після нанесення (з метою підвищення довговічності та естетики).

Розчинник: При використанні додається «ADMIRAL» YC50 або Bronze Cell розчинники від 5 до 10%.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

	Навколишнє середовище	Матеріал	Поверхня	Відносна вологість
Мінімум	2°C	5°C	5°C	%0
Максимум	35°C	35°C	35°C	%80

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° C вище точки роси!

ЧАС ВИСИХАННЯ

	23°C
На прилипання пилу	30-40 хвилин
На дотик	50-70 хвилин
Тверда поверхня	4-6 годин

* **ВАЖЛИВО:** Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° С вище точки роси!

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

Вага тари: 1комплект 15 кг

Умови зберігання: 4°-43°С температура в приміщенні та відносна вологість повітря 0-95%, без попадання прямих сонячних променів.

Термін придатності: 12 місяців при t° не вище 24°С

Вересень 2018 р.
Згідно досліджень, технічні дані, що містяться в цьому документі, є достовірними і точними на дату публікації і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Користувачі повинні зв'язатися з офіційними представниками компанії «Akiş Boya» на території України – «Aspect-Solution Ukraine», щоб перевірити правильність та достовірність вказаної інформації. Ми гарантуємо нашим продуктам відповідність контролю якості Akiş Boya. Admiral® є зареєстрованою торговою маркою Akiş Boya