ADMİRAL АКРИЛОВИЙ ЛАК

Опис продукту

Акриловий двокомпонентний аліфатичний лак

Додаткові переваги

- Глянцевий блиск
- Еластичний, витримує високі фізико-механічні навантаження
- Стійкий до УФ променів
- Може бути нанесений поверх фарби для металу

Технічні властивості

Питома вага (може змінюватися в залежності від кольору):	0.948±0.5 г/см^3 (суміші)
Сухий залишок (може змінюватися в залежності від кольору):	40,45±3 %
Товщина шару: ***DFT=Рекомендована товщина сухої плівки на один шар**	35 мікрон DFT*
Теоретична витрата:	35 micron DFT = 18,45 м2/кг 60 micron DFT = 10,77 м2/кг
Коефіцієнт змішування:	2/1(по вазі з «Admiral» акриловим затверджувачем st-90 fast/normal)
Колір:	Безбарвний
В'язкість	60±5 KU
Блиск 60° (може змінюватися в залежності від кольору):	95±3 GU
ЛОС (EPA Метод 24) (може змінюватися в залежності від кольору):	585,5 ±3 г/l (В білому кольорі)
Життєдіяльність суміші:	8 годин (23°C)

Підготовка поверхні

Наноситься поверх фарби для металу. Перед нанесенням поверхня має бути чистою і очищена від пилу, бруду масел та мастил). За отриманням додаткової технічної інформацією звертайтесь до офіційних представників «AKİŞ BOYA» на території України – «Aspect-Solution Ukraine».

ВАЖЛИВО: Під час підготовки поверхні її температура повинна бути на 3 ° С вище точки роси.

ДЕТАЛІ ПРИ НАНЕСЕННІ

Коефіцієнт змішування: 2/1 (по вазі з «Admiral» акриловим затверджувачем st-90 fast/normal)

Коефіцієнт змішування з розчинником: Допустимо розбавлення до 10-15% по вазі «ADMIRAL» акриловим розчинником.

Нанесення: Фарби для металу наносяться без затверджувача і слід почекати 15-20 хвилин. Лак і затверджувач треба змішати, потім розбавити акриловим розчинником в разі необхідності до бажаної в'язкості і наносити в 2-3 шари. Між шарами чекайте 5 хвилин, товщина сухої плівки повинна бути 35 мікрон.

Обладнання для нанесення: Може наноситись розпилювачем з діаметром сопла 1.3-1.4 або 1.5.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

	Навколишнє середовище	Матеріал	Поверхня	Відносна вологість
Мінімум	2°C	5°C	5°C	%0
Максимум	35°C	35°C	35°C	%80

ЧАС ВИСИХАННЯ

	23°C
На прилипання пилу	30-60 хвилин
На дотик	60-120 хвилин
Повне висихання	1 день

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПАКУВАННЯ

Вага тари: 1/1 (0,980 кг лак), 12/1, (12 кг лак), ½ (0,490 кг лаку)

Умови зберігання: 4°-43°C температура в приміщенні та відносна вологість повітря 0-95%, без попадання прямих сонячних променів.

Термін придатності: 12 місяців 24°C

ДОДАТКОВО: * При сушці акрилового лаку Admiral в печі 30 хвилин при температурі 60 градусів, повне висихання може бути прискорено.
УВАГА: Матеріал вогненебезпечний, зберігайте їх у місцях, недоступних для дітей. При нанесенні забезпечте достатню вентиляцію в області застосування.

Грудень 2017р.
Згідно досліджень, технічні дані, що містяться в цьому документі, є достовірними і точними на дату публікації і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Користувачі повинні зв'язатися з офіційними представниками компанії «Akiş Boya» на території України – «Aspect-Solution Ukraine», щоб перевірити правильність та достовірність вказаної інформації. Ми гарантуємо нашим продуктам відповідність контролю якості Akiş Boya Admiral® є зареєстрованою торговою маркою Akiş Boya