POLITEK
OTO TAMIR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

ASPECT
ASPECT SOLUTION UKRAINE

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

# POLITEK ACRYFILL® 2K 4+1 АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ F1110

## Опис продукту:

Ґрунт на основі акрилових смол, має високу наповнюючу здатність. Висока в'язкість розпилення дозволяє отримати вирівнююче покриття великої товщини. Даний грунт чудово заповнює великі подряпини і нерівності. Має дуже хорошу адгезію до різних типів поверхонь, завдяки використанню високої якості смол і спеціальних добавок забезпечує хороший антикорозійний та ізоляційний захист поліефірних матеріалів від поверхневих лаків. Представлений в трьох кольорах: чорний, білий, сірий.

## Особливості використання:

Застосовується для всіх базових покриттів (металіки, перламутри, стандартні базові кольори)

## Поверхні для нанесення:

- Сталь
- Заводські пофарбовані поверхні
- 1К і 2К Ґрунти
- Кислотні грунти
- Поліефірні шпаклівки

## Підготовка поверхні:

Перед нанесенням грунта очистіть поверхню від жиру та пилу T5230 POLITEK та витріть його надлишки. Перемішати компоненти до однорідної консистенції дотримуючись пропорції змішування. Мінімальна температура нанесення 15°C

## Змішування:

**Об'єм**

100 частин Politek Acrylfill® 2K 4+1 Акриловий грунт F1110
25 частин Politek Acryhard HS® UV 2K Універсальний Акриловий затверджувач

## Технічні характеристики:

| | |
|---|---|
| Метод наненсення: | Фарборозпилювач |
| Сопло пістолета: | 1.6-1.8 мм |
| Тиск при нанесенні: | 2.7-3.3 Бар HVLP Макс. 0.7 Бар (Air cup) |
| В'язкість DIN CUP 4/20°C: | 30-35 секунд |
| Щільність: | 1,6±0,02 гр/м$^3$ (при +20°C) |
| Кількість шарів: | 2-3 шари |
| Життєдіяльність суміші при нанесенні (20 °C): | 1-2 години |
| Максимальна рекомендована товщина | 2-3 шари (при товщині 200-300 мікрон) |

**Нанесення:**
Шари наносяться товщиною 75-100 мкр.
Очистіть пульвізатор відразу після нанесення.
Час нанесення між шарами: 15-20 хвилин
***Час між шарами може змінюватися в залежності від температури в камері.**

**Час висихання:**

| | |
|---|---|
| **20°C** | **4 години** |
| **ІЧ сушка** | **10-20 хвилин** |
| **Запікання (60°C)** | **30 хвилин** |

**Шліфування:**
«На мокру»: P 400-600
«На суху»: P 320-360

**Термін придатності:**
2 роки в закритій тарі при температурі від +5°C до +20 °C

**Техніка безпеки:**
Будь ласка ознайомитись з інформацією на етикетці.
Під час нанесення продукту вдягайте відповідне захисне обладнання та окуляри.
**В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря.**

POLITEK®
OTO TAMIR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

**Офіційний імпортер в Україні**
**ТОВ «АСПЕКТ СОЛЮШН УКРАЇНА»**
**+38(044) 222 60 85**