ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

POLITEK® ПОЛІЕФІРНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ОЦИНКОВАНОГО МЕТАЛУ ТА АЛЮМИНІЮ PP 220

Опис продукту:

Двокомпонентна поліефірна шпаклівка, спеціально розроблена для алюмінієвих та оцинкованих поверхонь. Легко наноситься, легко шліфується. Не тягне та не розтріскується, має чудову адгезію з поверхнею. Використовується для наповнення та вирівнювання.

Особливості використання:

Після змішування в пропорції 2-3% з затверджувачем для поліефірних шпаклівок, суміш повинна бути використана протягом 5-8 хвилин і готова для шліфування протягом 30-40 хвилин.

Поверхні для нанесення:

- Авто-покриття
- DKP поверхні
- FRP / GRP / CTP
- Старі пофарбовані поверхні
- Поліефірне скловолокно
- Всі види чистого металу
- Дерев'яні поверхні
- Оцинкована сталь
- Сталеві поверхні
- Алюмінієві поверхні

Підготовка поверхні:

Перед нанесенням очистіть поверхню за допомогою антисилікону T 5230 Politek®.

Сталеві поверхні: Видалити усі сліди іржі та ретельно протерти поверхню, поки не буде досягнуто її чистоти, прошліфувати поверхню абразивним папером P120-P180.

Поверхні DKP: Знежирити і прошліфувати абразивним папером P80-P150.

Оцинкована сталь: Знежирити і прошліфувати абразивним папером P150-P220.

Алюмінієва поверхня: Знежирити і прошліфувати абразивним папером P180-P240 або тонкою матуючою подушечкою.

Старі затверділі пофарбовані поверхні: прошліфувати поверхню абразивним папером P120-P180 та на краях P180-P220 (залежно від типу поверхонь).

***Після шліфування видалити пил стисненим повітрям, після чого знову обезжирити перед нанесенням грунтовки.**

Змішування:

100 частин по вазі поліефірної шпаклівки/2-3 частини по вазі затверджувача для поліефірних шпаклівок. Перед використанням добре змішати шпаклівку із затверджувачем. Не використовувати затверджувача більше 3% (це зменшує життєдіяльність суміші).
Ретельно перемішувати суміш для отримання однорідної маси.

Технічні характеристики:

Метод нанесення:	Шпатель
Життєдіяльність суміші при нанесенні (20 °C):	5-8 хв
Колір:	Сірий
Температура нанесення	Від +5 до +40

Час висихання:

20°C	**30-40 хвилин**
IR сушка	**5-8 хвилин**

Шліфування:
Початкова шліфовка: P80-P180
Фінальна шліфовка: P180-P280
Шліфування (20 °C): 35-40 хвилин

Термін придатності:
2 роки в закритій тарі при температурі від +5 °C до +20 °C

Техніка безпеки:
Перед використанням необхідно ознайомитись з інформацією на етикетці.
Під час нанесення продукту використовувати відповідне захисне обладнання та окуляри.
В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря.

POLITEK®
OTO TAMIR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Офіційний імпортер в Україні
ТОВ «АСПЕКТ СОЛЮШН УКРАЇНА»
+38(044) 222 60 85
www.aspect-solution.com.ua